

Ghid de utilizare benzi adezive AIRSTOP

Descriere

Bandă adezivă rezistentă la rupere cu adeziv acrilat.

Stabilitate UV

max. 2 luni; pentru cerințe mai înalte, utilizați "banda de fatadă OMEGA".

Rezistența la temperatură

- 40 °C - 100 °C

Forță adezivă

Benzile adezive AIRSTOP îndeplinesc funcția de etanșare și nu o prindere mecanică. Barierele de vapori și celelalte folii trebuie să fie întotdeauna fixate prin capse, șipcă sau profile metalice.

Tencuibilă

Benzile adezive AIRSTOP nu pot fi tencuite sau vopsite. Utilizați banda adezivă AIRSTOP FLEX pentru această aplicație.

Tehnica de lipire

Atunci când atașați banda adezivă, banda trebuie să fie aderentă pe toată suprafața sa la substrat. Cu cât este mai mare presiunea de contact, cu atât este mai bună aderența (rola de presare). Este posibil să lipiți fără probleme o bandă peste ea însăși sau să o aderați în cruce. Recomandăm compusul de etanșare AIRSTOP SPRINT sau AIRSTOP DIMAROLL pentru suprafețe tencuite sau lemn foarte dur. Materialele care trebuie prelucrate trebuie să fie lipsite de praf și grăsimi, pe lângă care substraturile trebuie să fie uscate și capabile să suporte sarcini. În caz de îndoială, recomandăm tratarea prealabilă a substratului. (Primer UNI sau agent de legare BUBI LF).

Aplicarea la temperaturi foarte scăzute

Benzile adezive AIRSTOP sunt potrivite pentru lipire de la cca. -5 ° C. Rețineți că condensul de suprafață poate rezulta la temperaturi mai scăzute, chiar și în cazul modificărilor minime ale temperaturii. Aceasta acționează ca un strat de separare și scade aderența.

Aderă la următoarele substraturi

Lemn, panouri din lemn (OSB, MDF, panouri 3S etc.), caramida, materiale plastice (suprafața netedă, fără silicon și ceară), metale fără oxizi și rugină etc. Respectați sugeriile sistemului în concordanță cu lista de preturi .

Timp de uscare

După atașarea benzii adezive AIRSTOP, are loc așa-numitul "proces de reticulare". Aceasta durează aproximativ 6 - 24 de ore, în funcție de temperatură. Numai atunci se obține adeziunea deplină.

Îndepărtarea benzii adezive

Încălziți banda adezivă cu un uscător de păr și trageți încet pe banda adezivă. Îndepărtați ultimele reziduuri cu agentul AIRSTOP. Atenție: nu frecați prea mult într-un singur loc pe substraturi sensibile. Dacă este necesar, așteptați 5 - 15 minute și curățați AIRSTOP încă o dată și ștergeți-l.

Depozitare

Se păstrează într-o cutie de carton închisă, într-un loc rece și uscat; nu strângeți role deasupra celuilalt fără a avea hârtie de presă între ele.

Dispoziție

Hârtia și banda adezivă - deșeuri menajere, deșeuri

Durata de depozitare

2 ani

Garanție

Adezivul acrilat utilizat nu conține aditivi care să facă ca stratul adeziv să devină fragil și prin urmare este extrem de rezistent la îmbătrânire. Consultați fișa tehnică corespunzătoare pentru rezistența la îmbătrânire a benzilor adezive AIRSTOP respective.